

# MAJESTIK®

## V16 GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY SZYBKOSCHNĄCY



GŁĘBOKO  
PENETRUJĄCY



NANOCZĄSTECzkOWY



MIKROBIOLOGICZNIE  
BEZPIECZNY



BEZROZPUSZCZALNIKOWY

# V16

Majestik V16 to głębokopenetrująca, szybkoschnąca, nanocząsteczkowa emulsja gruntująca przeznaczona do wzmacniania, wyrównywania i obniżania chłonności dla pyłących, zwietrzałych, piaskujących podłoży. Nadaje się na wszelkiego rodzaju podłoża w tym chłonne i bardzo chłonne. Zdolna do dyfuzji, wodorozcieńczalna, o neutralnym zapachu, ogranicza pylenie. Neutralna barwa gruntu (po wyschnięciu przezroczysty) niweluje ewentualny wpływ preparatu na barwę zewnętrznej powłoki. Produkt zgodny z PN-C-81906/2003.

### Zastosowanie

Majestik V16 stosuje się do gruntowania podłóg, ścian, sufitów. Do podłoży betonowych i cementowych, na jastrychy, na podkłady z ogrzewaniem podłogowym, na wszelkiego rodzaju tynki (gipsowe, anhydrytowe, betonowe), do nieimpregnowanych płyt G-K, płyt wiórowych. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom nadaje się jako grunt wzmacniający powierzchnię i poprawiający przyczepność pod tynki, farby, tapety, kleje do płytek, gładzie, szpachle, kleje do systemów ociepleń itp. Nadaje się do stosowania wewnątrz (wskazana wentylacja pomieszczeń) oraz na zewnątrz pomieszczeń. Wymieszać przed użyciem.

### Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, czyste, bez rys i pęknięć oraz śladów olejów i tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne luźne i niezwiązane warstwy, które mogą zmniejszać przyczepność powinny być usunięte mechanicznie. Malować pędzlem, wałkiem lub natryskiem do nasycenia. Podłoża pyłące i piaszczące zaleca się malować wyłącznie pędzlem. Powierzchnie gładkie i zeszlone tynków oraz anhydrytowe należy zeszlifować. Gruntowanie podłoży tynków gipsowych oraz cementowych i cementowo-wapiennych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C (temp. obiektu), maksymalna temperatura stosowania to 25°C (temp. obiektu).

### Czas wysychania oraz sposób wykonania prac

Czas schnięcia wynosi około 2 godzin w zależności od nasiąkliwości podłoża i warunków termiczno-wilgociowych. W przypadku niższej temperatury i wyższej wilgotności powietrza czas wysychania może ulec zmianie. Po ok. 15 minutach można rozpocząć klejenie płytek na podłożach cementowych oraz cementowo-wapiennych, w przypadku zastosowania Majestik V16 na inne rodzaje podłoża, trzeba odczekać na całkowite wyschnięcie gruntu przed kolejnym etapem prac. Do stosowania Majestik V16 na wysoce nasiąkliwe podłoża zaleca się rozcieńczyć produkt z wodą w proporcji 1:1.

### Zużycie

Ok. 0,1-0,5 l/m<sup>2</sup> przy wilgotności powietrza do 80%. Zużycie zależy od chłonności, porowatości podłoża i techniki nakładania.

### Czyszczenie

Wodą, natychmiast po użyciu.



# DOBRY GRUNT TO PODSTAWA